

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

假塑型 PU 增稠劑 RHEOSIN PP205

規格：

外觀	: 白色不透明液體
化學組成	: 約 25% 活性份 + 約 10% 助劑 + 55% 水
固成份	: 約 35%
黏度(Brookfield)	: <6000 cP
pH 值(5%, 20°C)	: 5~6
密度(20°C)	: 1.03g/cm ³
閃火點	: >100°C

特性：

- 1.RHEOSIN PP205 是一支 PU 締合型增稠劑，適用水性系統和有顏料系統，PU 結構在低剪切下提供水性系統有假塑性(pseudoplastic)流動表現。
 - 2.RHEOSIN PP205 具有下列特性：
 - 適用工業塗料以改善流動性和流平性。
 - 與多數水性載體有極佳相容性。
 - 無 VOC、無有機錫。
 - 改善應用表現和刷塗垂流問題。
- [註]：本品為 Rheolate 678 及 Acrysol RM 825 的相當品。

應用：

- 1.RHEOSIN PP205 可直接添加於任意製程階段，不須任何預開稀；在敏感應用中則建議添加於研磨相。
- 2.顏料濃縮物中建議添加總配方的 0.2~1.0%。塗料配方中則建議添加 0.2~2.0%。

包裝：

200kg/桶、1000kg/桶。

儲存：

密封原裝桶儲放陰涼乾燥、溫度>5°C 的環境，保質期自生產日起 24 個月。使用前須先攪拌。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。