

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

## 締合型 PU 增稠劑 RHEOSIN PP206

### 規格：

外觀	：白色不透明液體
固成份/活性份	：20~25%
黏度(Brookfield)	：<2000 cP
組成	：55~65%水、15~20%添加劑
pH 值(20°C, 5%溶液)	：5~8
密度(20°C)	：1.05 g/cm <sup>3</sup>

### 特性：

RHEOSIN PP206 是一支締合型 PU 增稠劑，適用水性透明和有顏色系統，可增加低剪切和中剪切黏度，提供水性系統有剪切稀化表現，具有下列特性：

- 適用工業塗料，改善流動性和流平性。
- 與大部分的水性載體有極佳相容性。
- 符合 VOC 規範，且不含有機錫。
- 改善應用表現和刷塗拖曳問題。

### 應用：

1. RHEOSIN PP206 可添加於製程的任一階段，可直接使用，不須預開稀。若是較敏感的配方，建議添加於研磨相。
2. 若用於顏料濃縮物，建議添加量為總重的 0.2~1.0%。
3. 若用於塗料配方，建議添加量為 0.2~2.0%。

### 包裝：

200kg/桶、1000kg/桶。

### 儲存：

密封原裝桶需儲放於陰涼乾燥、溫度 5°C 的環境，保質期自生產日起 24 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。