

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性氟素撥水、撥油、防污劑 VARIPHOB FC 10 RT

規格：

外觀	：白~黃色液體
pH 值	：3.0~4.0
離子性	：陽離子
化學成份	：氟碳分散液

特性：

FC 10 RT 是一種長鏈氟碳分散液，在水溶性塗料中做為撥水添加劑或是直接用到吸收性材質上當撥水劑。FC 10 RT 會有較早(快)及永久性的撥水性。在矽利康塗料及水性塗料有明顯的撥水性，減少屋前塗料的沾污性及減少吸水性。

應用：

FC 10 RT 可以不須稀釋，可直接添加在水性塗料製程中或末段中加入。要求更足夠的撥水處理時，未開稀直接或 1：3 用水開稀應用到吸收性材質表面，為避免失敗，建議用濕對濕(wet-on-wet)刷塗 2 道或用淋流塗。建議應用於下列：

1. 水性及矽利康塗料。
2. 合成樹脂及矽利康樹脂灰泥。
3. 吸收性礦物材質的撥水劑。

添加量：

1. 水性塗料：全量的 1.0~8.0%(未稀釋)。
2. 對吸收性礦物地面做撥水劑時可以未開稀或 1：3 用水開稀使用。最有效的應用是刷塗或淋流塗。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。
FC 10 RT 對冰點敏感，當溫度低於冷凍點時不可改變會發生。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。