

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性塗料用撥水劑 VARIPHOB HP 150

規格：

| | |
|---------|-----------------------|
| 組成 | ：胺基矽烷氧的乳液、無溶劑 |
| 外觀 | ：奶白色液體 |
| 有效成份 | ：約 50% |
| pH 值 | ：5.5~6.5 |
| 比重（20℃） | ：1.0g/cm ² |

特性：

HP 150 在水性塗料系統做為撥水添加劑。加入 HP 150 使塗料有撥水性，水蒸氣可滲透及阻水性。HP 150 在矽利康塗料有撥水性，在分散型塗料會減少沾污性。

應用：

HP 150 生產末段以未稀釋形態加入，HP 150 用水稀到 1%有效物，可以立即做為 primer 用，高度適用於：

1. 分散形及矽利康樹脂塗料。
2. 合成樹脂及矽利康樹脂石膏(灰泥)。
3. 水性撥水劑底塗(primer)。

添加量：

1. 水性塗料：全量的 1.0~3.0%(未稀釋)。
2. 做為撥水性 primer，用 1 份 HP 150 與 9 份水開稀使用。

儲存：

存放於 5~35℃ 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。對冰點敏感，當溫度低於冷凍點不可改變會發生。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。