

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性撥水劑 VARIPHOB SR 580

規格：

組成	：聚二甲基矽烷氧的水性矽利康樹脂乳液、無溶劑、無 APEO
外觀	：奶白色液體
活性份	：約 50%
pH 值	：4.0~6.0
比重(20°C)	：1.0g/cm ²

特性：

SR 580 是一種水溶性矽利康樹脂乳液，在水性塗料系統中做為撥水劑及共接合劑(co-binding agent)。在合成樹脂塗料及石膏(灰泥)中用適量的 SR 580 有長效性的撥水性、高水蒸氣滲透性及較早的耐水性，同時由於明確的撥水性有減少屋正面塗料的沾污性。

應用：

SR 580 除了有機高分子分散乳液(純丙、苯丙乳液)之外，SR 580 做為共接合劑(co-binding agent)用，可在生產過程中加入，在加入有機高分子乳液(純丙、苯丙...)之前加入。高度適用下列：

1. 矽利康乳液塗料。
2. 矽利康石膏(灰泥)。
3. 水性房屋正面塗料。
4. 合成樹脂石膏(灰泥)。

添加量：

1. 水性塗料：全量的 4.0~10.0%。
2. SR 580 與 HP 150 併用，更進一步增加撥水效果。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。