

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

## 混凝土、鹼性地面撥水劑 VARIPHOB MS 1000

### 規格：

化學性質	：水溶性、矽烷和聚矽氧烷的無溶劑乳液
外觀	：奶白色液體，較高粘度
PH 值	：7.5~9.0
粘度	：100~1700 mPa.s
比重(20°C)	：約 0.98 g/ml
活性份	：約 55 %
穩定性	：對霜凍敏感，溫度低於冷凍點以下不可逆變化將發生。

### 特性：

1. MS 1000 做為吸收材料、礦物地面的撥水劑。
2. MS 1000 強烈減少已處理地面的毛細吸收能力，但不會封閉孔洞，保留建築材料的撥水劑水蒸汽擴散能力。
3. MS 1000 有極佳滲透能力且導致快速形成撥水性。
4. MS 1000 能用做 Primer，在足夠乾燥時間後或撥水地面後能再塗佈。

### 應用：

MS 1000 能純應用或用水開稀 1：9 使用。MS 1000 適用於礦吸收性地面，例如：混凝土、石灰砂石頭、磚塊或礦物吸收性灰泥、砂石頭(沙岩)。

### 添加量：

MS 1000 用自來水開稀到 1：9(水)，用於強吸收性地面，所需要水數量依據地面的吸收能力。稀釋液藉流塗加工或飽和刷塗應用，建議用雙“濕對濕”應用，以避免失敗。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。