

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性塗料用撥水劑 VARIPHOB HP 105

規格：

組成	：聚矽烷氧的乳液、無溶劑
外觀	：奶白色液體
有效成份	：約 50%
pH 值	：6.0~7.0
比重（20℃）	：1.0g/cm ²

特性：

HP 105 在水性塗料系統做為撥水添加劑。加入 HP 105 使塗料有撥水性，水蒸氣可滲透及阻水性。HP 105 在分散型及水性塗料有撥水性。在矽利康樹脂型塗料中會減少沾污性。

應用：

HP 105 在生產末段以未稀釋形態加入。高度適用於：

1. 分散型及矽利康樹脂塗料。
2. 合成樹脂及矽利康樹脂石膏(灰泥)。
3. 水性撥水劑底塗(primer)。

添加量：

1. 水性塗料：全量的 1.0~3.0%(未稀釋)。
2. 做為撥水性 primer，用 1 份 HP 105 與 9 份水開稀使用。

儲存：

存放於 5~35℃ 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。對冰點敏感，當溫度低於冷凍點不可改變會發生。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。