

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

抑泡性濕潤分散劑 VARISURF SP 1400

規格：

| | |
|-------------|------------------------------|
| 組成 | ：聚醚改性聚矽氧烷 |
| 外觀 | ：無色至微黃色液體 |
| 固成份 | ：約 100% |
| 離子性 | ：非離子性 |
| 黏度（20℃） | ：約 300 mPa.s |
| 密度（20℃） | ：1.00~1.05 g/cm ³ |
| 混濁度（1% 在水中） | ：10℃ |
| 穩定性 | ：對酸、鹼和水的硬化劑穩定。 |

特性：

1. VARISURF SP 1400 有很好濕潤效果和顯著表面性。低用量有顯著分散作用和長效的消泡效果。VARISURF SP 1400 能用到許多配方中做為濕潤、平坦劑。
2. 由於 VARISURF SP 1400 高鹼性穩定，特別適用於矽酸鹽乳化塗料。VARISURF SP 1400 對酸和對微生物攻擊高穩定性，因此適合外部應用。而且 VARISURF SP 1400 增進塗料對地面的附著力，VARISURF SP 1400 溶於水和極性溶劑。

應用方面：

VARISURF SP 1400 高度適用於下列：

1. 矽酸鹽乳化塗料。
2. 乳化和矽樹脂塗料。
3. 合成樹脂和矽樹脂灰泥。
4. 水性噴漆系統。

添加量：

總量的 0.1~0.8%，在生產開始時加入水性塗料系統。

儲存：

VARISURF SP 1400 對霜凍有某種程度敏感，在低溫下發生變化，在加溫和攪拌後消失，在密封原裝桶內，室溫（20℃）下，有 12 個月放期。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。