

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

## 表面流動、濕潤劑 VARISURF SP 1450

### 規格：

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 組成      | ：聚醚改性的聚矽氧烷                |
| 外觀      | ：透明至黃色液體                  |
| 固成份     | ：約 100%                   |
| 離子性     | ：非離子性                     |
| 黏度（20℃） | ：約 500~1000 mPa.s         |
| 穩定性     | ：對 PH 值 2~13 酸鹼穩定。對霜凍不敏感。 |

### 特性：

VARISURF SP 1450 是一種表面活性助劑，在水性和溶劑型樹脂和化合物有極佳流動效果。

### 應用加工：

VARISURF SP 1450 在生產或末段加到水性塗料系統。它加到水泥化或石膏型系統例如磁磚黏著劑製備相時。

### 應用方面：

VARISURF SP 1450 高度適用於下列：

1. 分散和矽樹脂塗料。
2. 矽酸鹽塗料和灰泥系統。
3. 合成樹脂和矽樹脂灰泥。
4. 水性塗料系統。
5. 石膏型和水泥化系統。

### 添加量：

1. 總量的 0.05~0.2%，加入水性塗料系統。
  2. 對礦物系統製備相時，對乾砂漿量加 0.05~0.2%
- 最佳用量依應用依方面，所用的原料的形態而改變。

### 儲存：

存放於 5~35℃ 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。密封容器儲存於乾燥陰涼處不要超過 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。