

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

## 預先消泡的濕潤分散劑 VARISURF SP 5250

### 規格：

化學成份	：磺化琥珀酸酯
外觀	：透明至微黃液體
離子性	：陰離子
PH 值（10% 溶液）	：中性
穩定性	：VARISURF SP 5250 在鹼性溶液 PH > 9.0 將緩慢皂化（saponifies），升高鹼性和溫度皂化速度增加同時間濕潤效果比例減少。VARISURF SP 5200 對霜凍敏感，冷凍點以下溫度不可逆變化發生。

### 特性：

1. VARISURF SP 5250 有很好濕潤性和在礦物及合成樹脂黏合系統有顯著表面活性。而且最低濃度的 VARISURF SP 5250 有非常高濕潤性和滲透性質。不能與其他表面活性物質比較。
2. VARISURF SP 5250 增進塗料對地面的附著性，它溶於水和其他極性溶劑，在冷水中形成混濁溶液當加熱時變透明。

### 應用加工：

VARISURF SP 5250 在製造中或加工末段加入水性塗料系統。它在混合相時加到水泥型或石膏型系統，VARISURF SP 5250 在最低濃度下，給予很高的濕潤性和滲透性，其他的表面活性物質不能來相比。。

### 應用方面：

VARISURF SP 5250 高度適用於下列：

1. 分散和矽樹脂塗料。
2. 合成樹脂和矽樹脂灰泥。
3. 水性噴漆系統。
4. 磁磚黏著劑。

### 添加量：

1. 水性塗料系統：總量的 0.05~0.15 依未開稀形式應用到水性塗料系統。
2. 礦物系統：乾砂漿量的 0.05~0.15 依未開稀形式應用到混合相中。  
最佳用量依應用方面，所用原材料的形態而改變。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。在密封原裝桶內，室溫下，有 2 年存放期。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。