

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

底材濕潤劑 ADD-4015

規格：

化學成份	：有 OH 官能基的聚矽氧烷
外觀	：無色至微黃色液體
固成份	：約 100%
黏度(20°C)	：30~50 mPa.s
密度(20°C)	：0.98 g/cm ³
OH 值	：約 125~135 mgKOH/g

特性：

ADD-4015 具有下列特性：

1. 有特色的表面活性。
2. 增進地下(underground)的濕潤性。
3. 防止穴口和表面騷動。
4. 應用於溶劑和 UV 架橋系統。

應用：

ADD-4015 能用到溶劑和 UV 架橋系統做為濕潤及表面助劑。

用量：

總配方量的 0.1~1.0%，能以稀釋或未稀釋方式加入。

包裝：

25KG/桶

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。未開封的原裝桶，儲存期至少 12 個月，本產品對霜凍不敏感。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。