

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性消泡劑 AGOCHEM AF 580

規格：

| | |
|-------------|--|
| 化學成份 | ：矽利康乳液 |
| 外觀 | ：白色液體乳液 |
| 離子性 | ：非離子 |
| 粘度 (20°C) | ：1000~5000 mPas |
| PH 值 (20°C) | ：中性 |
| 比重 (20°C) | ：約 1.0 g/ml |
| 穩定性 | ：對硬水和酸鹼在所用濃度下是穩定。對霜凍敏感，當溫度低於 冷凍點不可逆的改變將發生。在溫度>40°C也是敏感。 |

特性：

1. AGOCHEM AF 580 在所有應用方面有極佳長時間消泡效果，而且在 PH 值 3.0~12.0 有高穩定性，因此特別適合矽酸鹽塗料的應用。
2. AGOCHEM AF 580 有良好脫氣(deaerating)性質，允許泡沫高速分解作用。
3. AGOCHEM AF 580 有剪切穩定性且由於它非常好的分散能力，能容易併進入配方。為了較容易添加及較好的分佈作用，AGOCHEM AF 580 能用冷水開稀。

應用：

AGOCHEM AF 580 能用在許多的配方中，做為消泡劑：

1. 乳液塗料。
2. 矽酸鹽塗料和灰泥。
3. 合成樹脂灰泥。
4. 分散型黏著劑。

用量：

總配方量的 0.3~1.0%，最佳用量依應用方面，所用的材料不同測試決定，AGOCHEM AF 580 能用水開稀。

儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。