

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155 (代表) FAX : 886-4-23507373
E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

茉莉香味整理劑 BAYSCENT JASMIN

規格：

外觀	：白色液體
黏度(20°C)	：約 30mPa.s
PH 值(10%)	：4±1
密度(23°C)	：1.1g/cm ³
離子性	：弱陽離子

特性：

BAYSCENT 是一創新產品系列，可對各種織物進行芳香整理，在眾多的香型中選取獨特的芳香產品滿足客人需求。BAYSCENT 呈液態，可像普通整理劑一樣在吸盡法(與 BAYSCENT BASE 併用)、軋吸法中應用。BAYSCENT 不影響織物本身性質，根據所要達到的整理加工效果，而且可以與柔軟劑、氟碳樹脂、免燙樹脂(PERSOFTAL、BAYPRET、EULAN、BAYGARD 等)同浴使用。它具有下列特性：

1. 適用於各種纖維織物的芳香整理。
2. 不影響織物的手感。
3. 不會改變色相。
4. 耐水洗。

用量：

● 軋吸法

BAYSCENT 產品適用於軋吸法，根據效果用量從 20~80g/L 不等，依所要求的香味強度而定。若需要調整手感，可添加其他手感調整劑(PERSOFTAL、BAYPRET、EDOLAN)，建議大生產前進行試驗。

● 尼龍/彈性織物整理工藝

40g/L BAYSCENT JASMIN

20g/L PERSOFTAL PLUS

8g/L PERSOFTAL SI-N

軋餘率：70%

烘乾：140°C

● 吸盡法

用醋酸調節整理浴的 PH 在 4.5~5 之間。

加 1~8% 的 BAYSCENT JASMIN

加 0.5~5% 的 BAYSCENT BASE

再加入其他整理助劑(建議先測試離子兼容性)，並於室溫放置 5 分鐘。

在 15 分鐘內升溫至 40°C，並保溫 20~30 分鐘。

排液，離心脫水，按照工廠實際工藝烘乾。

● 應用舉例(100%棉針織物的舒適/芳香效果)

5% BAYSCENT JASMIN

3% BAYSCENT BASE

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

2% PERSOFTAL PLUS

- 噴霧法

3~10% BAYSCENT JASMIN

- 塗料印花，塗層和背塗

BAYSCENT JASMIN 可以添加到漿料中 30~80 g/kg

- 產品的原液

BAYSCENT 是一種微膠囊分散液，長期儲存後會在表層結一層膜，該膜應該輕輕攪拌稀釋。我們建議降低攪拌器的轉速，從而避免產生渦流。應該注意的是，在攪拌器的壁上可能仍然有濃稠的產品黏著。當產品完全溶解後。我們就可以進行下一步操作了。

- 稀釋原液，製備工作液



太多渦流容易產生問題



步驟1：輕輕攪拌水



步驟2：輕輕添加BAYSCENT
到水中，輕輕混合均勻

儲存：

自出廠日起，於密閉容器內 12 個月，對霜凍敏感，避免在 0°C 以下存放，如果低溫下遇冷結凍，應加熱(如在室溫下)，使用前緩慢攪拌，如果溶液表層結皮，該結皮中含有活性微膠囊，可通過緩慢機械攪勻，不可以將結皮丟棄。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。