

# 安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155 (代表) FAX : 886-4-23507373  
E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

## 一種新型的異味中和劑 BAYSCENT NEUTRALIZER

### 規格：

化學組成	：PU 微膠囊包覆的精華素分散液
外觀	：白色液體
密度(23°C)	：約 1.0g/cm <sup>3</sup>
黏度(20°C)	：100 mpa.s
PH 值(20°C)	：4~6
離子性	：弱陽離子
溶解性	：可以任意比例以水開稀

### 特性：

BAYSCENT NEUTRALIZER 具有下列特點：

1. 對各種纖維均適用。
2. 不影響織物的手感。
3. 可以應用於浸染和軋染工藝。
4. 適用於幾乎所有後整理加工過程。

### 應用：

1. BAYSCENT 是一種獨特的產品線，可對各種材質的纖維及織物進行芳香整理，在眾多的香型中選取獨特的芳香產品符合最新潮流並滿足客人需求。BAYSCENT 呈液態，可像普通整理劑一樣在浸軋工藝中應用。BAYSCENT 不影響織物本身性質，**而且可以與柔軟劑、氟碳樹脂、免燙樹脂 (PERSOFTAL, BAYPRET, EDOLAN, BAYGARD 等) 同浴使用**，根據最終整理要求而定。
2. BAYSCENT NEUTRALIZER 是一種以精選天然材料製成的微膠囊產品。我們選用**天然香精，如蘆薈萃取液**，其局限性是天然香精有其自身的顏色，這些顏色只能通過很強的化學處理而去除(破壞其活性成份)。**純白色的織物在用 BAYSCENT、NEUTRALIZER 處理時會有色變**，這點在加工前必須要考慮。
3. BAYSCENT NEUTRALIZER 為 TANATEX CHEMICAL 專門研發中和紡織品**異味的特殊整理劑**，適用於現有的各種加工方法。

#### 產品的原液：

BAYSCENT 產品是一種微膠囊分散液，長期儲存後會在表層結一層膜。該**應該輕輕攪拌稀釋。建議降低攪拌器速度，從而避免產生渦流**。應該注意的是，在攪拌器的壁上可能仍然有濃稠的產品黏著。當產品完全溶解後，我們就可以進行下一步操作了。

#### 稀釋原液，製備工作液：

**原液應該添加到正在攪拌的水浴中，以免 BAYSCENT 直接接觸到容器和空氣**。同樣，在攪拌過程中不能有渦流產生。

# 安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com



太多渦流容易產生問題



步驟 1：輕輕攪拌水



步驟 2：輕輕添加 BAYSCENT<sup>®</sup> 到水中，輕輕混合均勻。



## 用量：

### 浸軋法：

BAYSCENT 產品適用於浸軋工藝，根據效果用量從 20~80g/L 不等，若需要調整手感，可添加其他手感調整劑(PERSOFTAL、BAYPRET、EDDLAN)，建議大生產前進行試驗。

### 尼龍/彈性織物整理工藝：

40g/L BAYSCENT NEUTRALIZER

20g/L CELLOLUBE SUPRA

吸盡率：70%

烘乾：140°C

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第2頁，共3頁（第一版 2020.06）

# 安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

---

## 提升耐久性：

多數微膠囊產品的耐洗性有限，TANATEX 公司特有的 BAYPRET NANO-PU 可有效提升 BAYSCENT 的耐洗次數達到 10 次以上。

建議添加 BAYSCENT NEUTRALIZER 用量 20% 的 BAYPRET NANO-PU。

## 浸軋工藝舉例：

40g/L BAYSCENT NEUTRALIZER

8g/L BAYPRET NANO-PU

吸盡率：70%

烘乾 ；140°C

## 浸染法：

用醋酸調節整理浴的 PH 在 4.5~5。

加 1-8% 的 BAYSCENT NEUTRALIZER。

加 0.5-5% 的 BAYPRET NANO-PU。

加其他整理劑(建議先做試樣)，放置 5 分鐘。

在 15 分鐘內升溫至 40°C 並保溫 30 分鐘。

排液，離心脫水，按照工廠實際工藝烘乾。

## 應用舉例(全棉平紋針織物的氣味中和整理)：

5% BAYSCENT NEUTRALIZER

3% BAYPRET NANO-PU

4% PERSOFTAL PLUS

## 噴淋法：

3% BAYSCENT NEUTRALIZER

## 塗料印花，塗層和背塗：

BAYSCENT NEUTRALIZER 可以添加到漿料中 30-80 g/kg

## 儲存：

自出廠日起，於密閉容器內 12 個月。對霜凍敏感，避免在 0°C 以下存放，如果低溫下遇冷結凍，應加熱(如在室溫下)並攪拌，然後可正常使用。溶液表層也會結皮，該結皮中含有活性微膠囊，可通過緩慢機械攪勻，不可以將結皮丟棄。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。