

# 安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

## 護膚處理加工劑(熱感應加工)TASTEX HOT 2

### 規格：

化學組成	：甘菊萃取物與辣椒萃取物
離子性	：陽離子
供應型態	：白色/淺紅色液體
黏度(20°C)	：1500mPa.s
密度(20°C)	：1g/cm <sup>3</sup>
pH 值	：弱酸
溶解度	：可以任何比例的冷水溶解，將水加入到 TASTEX HOT 2 中，不能將 TASTEX HOT 2 加入到水中，不會溶解

### 特性：

1. 將水份儲存于多層膠束。
2. 親纖維性佳。
3. 手感佳。
4. 再現性佳。

### 應用：

TASTEX HOT 2 可用於各種纖維。以下是兩種可參考使用的操作方法：

#### 1. 壓吸法：

20-30g/L TASTEX HOT 2  
帶液率 80-100%  
100-110°C×1-3 分鐘乾燥即可

#### 2. 吸浸法：

2-3% TASTEX HOT 2  
用 TASACID NAC 調節 pH4-5，40-50°C×20 分鐘

### 注意事項：

TASTEX HOT 2 中含有陽離子表面活性劑，在使用螢光增白劑處理過的產品前應確認是否會有泛黃的現象。。

### 儲存：

密封原裝桶保質期自出廠日起 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。