

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

塗料印花黏合劑 ACRAMIN BS-N 01

規格：

化學組成	：丁二烯-苯乙烯共聚物乳液
外觀	：白色液體
黏度(20°C)	：300 mPas
密度(23°C)	：0.9~1.3 g/cm ³
pH 值(20°C)	：8.5~9.5
離子性	：弱陰離子
溶解性	：易溶於水

特性：

ACRAMIN BS-N 01 具有下列特性：

- 高黏合力。
- 抗老化能力強。
- 印花織物手感柔軟富有彈性。
- 優異的水洗牢度。
- 黏合劑薄膜乾洗牢度好。
- 良好的操作運轉性能。
- 印花得色深。

應用：

1. ACRAMIN BS-N 01 用於常規的塗料印花組份中，印花產品耐水洗牢度好。參考配方如下：

水	X g
NOFOME 1125	0~2 g
尿素	0~10 g
Emulsifier WN	3 g
Emulsifier VA 02	0~5 g
ACRACONA FN	30~40 g
或 TANAPRINT ST 2078	20~25 g
ACRAMIN BS-N 01	60~150 g
ACRAMIN Softener MPG 01	0~10 g
ACRAFIX ML 或 FF	0~10 g
<hr/>	
	1000 g

對於白色塗料或者淺色印花以及日曬牢度要求較高的印花產品，不建議使用本品，建議使用 ACRAMIN SW。

2. 固色條件：

乾燥後，塗料於 **150°C×5 分鐘** 或者 **180°C×2 分鐘**。建議不要高溫氣蒸固色，否則會降低印花織物的牢度。固色效果可通過乾、濕摩擦牢度及水洗牢度等來檢驗。

3. 兼容性：

ACRAMIN BS-N 01 和印花用產品有很好的兼容性。

儲存：需儲放於-5~40°C、涼爽、通風好、不結凍的環境。容器打開放置後，使用前須清除產品表面殘物，避免影響印花質量。密封原裝桶儲放適當，保質期自生產日起 12 個月。