

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373

E-mail: anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

塗料印花黏合劑 ACRAMIN SW

規格：

化學組成	：聚丙烯酸酯水性分散液
外觀	：乳白色液體
密度(23°C)	：1.0g/cm ³
黏度(20°C)	：100 mPa.s
PH 值(20°C)	：6~9
離子性	：弱陰離子
溶解方式	：易溶於水

特性：

ACRAMIN SW 它具有下列特點：

1. 印花織物手感柔軟。
2. 防日曬和抗老化性能優良。
3. 黏合劑薄膜耐乾洗。
4. 良好的操作運轉性能。
5. 印花得色深。

應用：

ACRAMIN SW 用於常規的塗料印花組分中，為取得最好的效果，推薦處方如下：

水	X g
NOFOME 1125	0~2 g
尿素	0~10 g
Emulsifier WN	3 g
Emulsifier VA	0~5 g
ACRACONC FN	30~40 g
或 TANAPPINT ST 2078	20~25 g
ACRAMIN SW	60~150 g
ACRAMIN Sostener MPG 01	0~10 g
ACRAFIX ML 或 FF	0~10 g
	1000 g

尤其對於水洗和摩擦牢度要求較高的含有合成纖維的混紡織物深色印花，建議 ACRAMIN BS-N 和 ACRAMIN SW 混用。

固色條件：

乾燥後，塗料在 150°C 焙烘 5 分鐘或者 180°C 焙烘 2 分鐘。建議不要高溫汽蒸固色，否則會降低印花織物的牢度。固色效果可通過乾、濕摩擦牢度以及水洗牢度等檢驗。

相容性：

ACRAMIN SW 和印花用產品有很好的兼容性。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射，本產品自出廠日起，保質期 12 個月，於密閉容器內。需儲存在不結凍的地方，容器打開放置後，使用前需清除表面殘物，避免影響印花質量。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。