

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373  
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

## ACRAMIN 顏料印花用柔軟劑 ACRAMIN Softener MPG 01

### 規格：

化學組成	：聚二甲基矽氧烷乳液
外觀	：白色無味的黏性液體
pH 值(20°C)	：7.5~8.5
密度(室溫)	：0.97 g/cm <sup>3</sup>
離子性	：非離子

### 特性：

ACRAMIN Softener MPG 01 具有下列特性：

- 在 ACRAMIN 印花糊中會自行乳化。
- 所排放的廢氣中含極低的污染物。
- 賦予織物舒適、柔軟與乾燥的手感。
- 提高印花的乾摩擦牢度。
- 高的鮮豔度與得色率，尤其是針對非石油溶劑印花。

### 應用：

ACRAMIN Softener MPG 01 的使用量會因色相深度與手感的要求而變動，因為此兩種性質同時與接著劑和黏著劑的使用量也有關係。**母糊一般應含有 10~15 g/kg ACRAMIN Softener MPG 01，而稀釋糊則應含有 4~6 g/kg ACRAMIN Softener MPG 01。**儘管 ACRAMIN Softener MPG 01 可改善乾摩擦牢度，但過量會降低濕摩擦牢度。應先進行牢度測試(乾與濕摩擦牢度)來決定最佳使用量。

### 儲存：

避免霜凍。密封原裝桶儲放於陰涼乾燥環境，保質期自生產日起 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。