

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

尼龍及羊毛地毯專用、賦予織物特殊的防污效果

BAYPROTECT SR

規格：

化學組成	：聚合物混合溶液
外觀	：黃色液體
密度(23°C)	：1.1~1.2 g/cm ³
黏度(20°C)	：約 300 mPa.s
PH 值(2%)	：3.0~4.5
離子性	：陰離子
溶解方式	：可完全與水混合

特性：

BAYPROTECT SR 具有下列特點：

1. 對兒童飲料 Kool Aid、咖啡、茶、紅酒、調味蕃茄醬，一些軟飲料和其它常見家庭髒污有非常優異的防污效果。
2. 高日光牢度，不黃變。
3. 保護差異染色地毯。

應用：

BAYPROTECT SR 為新一代防污劑，用於尼龍地毯加工時，不會影響色澤，受熱亦不會導致紅光消失。

BAYPROTECT SR 在尼龍 6、尼龍 66 和羊毛上都均有優異的防污效果，和 BAYGARD AS 併用，還可有效提高防乾污效果。同時，BAYPROTECT SR 還可以和防水防油的 C6 氟碳產品 BAYGARD EP 3001 或者 BAYGARD EP 3019 共用。如果需要同時具備防有色污漬和防氯斑的功能，BAYPROTECT SR 還可以和 BAYPROTECT CL 結合使用。BAYPROTECT CL 可有效防護次氯酸溶液和其他氧化物質的作用。

用量：

泡沫法：

依地毯絨量而定

1~4% BAYPROTECT SR(對地毯重量百分比)

5~10 g/L BAYGARD FOAMER SBL

帶液率 10~4%

120~130°C 烘乾

連續式 fluidyer：

預濕

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共2頁 (第一版 2020.06)

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

0~1.0 g/L TANATERGE LFN 01

帶液率 30~100%

溫度 20~60°C

預蒸

飽和蒸汽預蒸 0.5~1 分鐘

染色

x g/L 酸性/金屬絡合染料

6.0~12g/L BAYPROTECT SR

1.0~3.0g/L TANALEV AFP

0.0~2.0g/L LEVEGAL SER(有染色機條的地毯)

0.5~1.0g/L Respumit NF 01

0.0~3.0g/L 增稠劑，比如 TANAPASTE EP 7011

2.0~4.0g/L TANACID 1115

PH4~6

帶液率：100~500%(壓輥 100~130%，fluidyer 200~400%，溢流 250~500%)

汽蒸時間取決於色澤深度

沖洗

吸盡法：

染色並徹底清洗後

40°C添加 2.0~5.0% BAYPROTECT SR

保持 5 分鐘

調整 PH 到 3~5

加熱：1.5~2°C/分鐘,升溫到 75°C

處理 20 分鐘

清洗並結束染色

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射，本產品自出廠日起 12 個月，於密閉容器內如果產品因為溫度過低變得不透明，變厚或者結凍，可以緩慢結凍或者在室溫下緩慢攪拌直至可以重新使用。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。