

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

## 濕處理工藝有消泡性的脫氣劑 NOFOME AF

### 規格:

化學成份	: 水性乳化型非離子表面活性劑和消泡劑
外觀	: 白色液體
離子性	: 非離子
黏度(20°C)	: 約 2500 mPa.s
密度(20°C)	: 1.01 g/cm <sup>3</sup>
PH 值(20°C, 2%溶液)	: 4.5~5.5
穩定性	: 耐 30°德國硬度, 在 PH2~12 穩定
相容性	: 與所有陰離子、陽離子及非離子產品相容

### 特性:

NOFOME AF 具有下列特點:

1. 脫除織物上的氣泡, 能完全確保液體滲透。這樣使得織物達到最佳的潤濕效果, 使液體與織物儘可能的接觸。
2. 防止織物浮在液面上, 確保良好的運行。
3. 在會起泡的過程中有良好的抑泡作用, 因此能用在所有全溢流或半溢流機器中。
4. 印花糊中有良好的脫氣和消泡作用。
5. 對酸、鹼和所常用助劑、染料穩定。
6. 即使經歷長時間處理, 用量很少即能達到效果。
7. 耐剪切。

### 應用:

#### 溶解:

在加入浴中前, 事先用 1~2 倍的冷水乳化。建議與其他助劑或染料和助劑分開加入為宜。

#### 所需用量:

一般建議 0.1~0.5 ml/L NOFOME AF。

在印花糊中, 用量為 1.0~2.5 ml/L NOFOME AF。

#### 應用:

1. 氣泡常能阻止織物的完全濕潤。當處理匹布時, 這會導致布匹上浮, 運行情況差。當筒子紗或經軸染色時, 氣泡會削弱液體流速, 導致出現未處理到的區域。NOFOME AF 有優秀的脫氣性質。因此, 它能消除上面列出的問題, 防止氣泡形成。
2. NOFOME AF 也是一種適用於所有濕處理工藝的有效的潤濕劑。只有當棉的前處理時, 才需要另外加潤濕劑。

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

- 
3. **NOFOME AF**也可用作製備印花糊料時的脫氣劑。
  4. **NOFOME AF**主要用在濕整理過程中。它能有效提高織物的潤濕程度和處理液的滲透性。**NOFOME AF**應在處理開始時加入，比如以下處理：
    - 前處理
    - 退漿
    - 漂白
    - 染色
    - 柔軟整理
  5. **NOFOME AF**處理羊毛、羊毛和人造纖維的混紡物，起毛織物、地毯、針織和超細纖維機織物時特別有效。
  6. **NOFOME AF**具脫氣、消泡和抑制氣泡的特性。

## 儲存：

本產品自出廠日起 12 個月，於密閉容器內。**NOFOME AF** 會結凍，但再加溫即可使用，不影響其特性。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。