

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23503155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

酸性染料和金屬螯合染料尼龍地毯染色和印花的凝聚劑 TANALEV AFP

規格:

化學組份	: 陰離子和非離子表面活性劑混合物
外觀	: 淺黃色液體
離子型	: 陰離子
密度(23°C)	: 1.01 g/cm ³
黏度(23°C)	: 約 200 mPa.s
PH 值 (水溶液, 20°C)	: 約 6.0-8.0
溶解方式	: 可以水溶解

特性:

TANALEV AFP 具有下列特性:

1. 使用中會產生大量的泡沫。
2. 增加上染率和勻染性能。
3. 提高潤濕和滲透性。
4. 防止起霜。
5. 易於使用。

應用:

TANALEV AFP 可以直接加入到印花糊中或染液中。

浸濕染液的建議配方:

染料	X g/L
TANALEV AFP	1-5 g/L
消泡劑	0.1- 1.5 g/L
增稠劑	10- 30 g/L
TANACID NA	PH 4-5

固色: 100°C 連續式飽和汽蒸, 3-10 分鐘

注釋:

TANALEV AFP 可以用於:

印花: 5 g/L

染色: 15-30 g/L

一般情況下, 其用量根據地毯的結構, 纖維種類和地毯上的雜質, 汽蒸條件和應用方法。

儲存:

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處, 避免陽光照射, 本產品自出廠日起, 保質期 12 個月, 於密閉容器內。

注意: 此為一指導性資料, 並不具有約束力, 我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試, 不要把它當做一種直接的替代品, 如此才能確保產品適合於指定的應用。