

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

## 尼龍地毯用防護劑 BAYPROTECT CL

### 規格：

化學組成	：芳香羥酸衍生物製備液
外觀	：黃棕色液體
密度(23°C)	：1.25 g/cm <sup>3</sup>
黏度(20°C)	：約 8000 mPa.s
離子性	：陰離子
溶解方式	：可以任意比例用水稀釋
穩定性	：耐硬水、稀釋的有機酸和無機酸，對重金屬鹽和鹼劑的穩定性有限

### 特性：

BAYPROTECT CL 具有下列特點：

1. 適用於尼龍 6 和尼龍 66。
2. 適用於差異化染色織物。
3. 可用吸盡法或連續法(軋蒸)工藝。
4. 可在染浴中添加。

### 應用：

**BAYPROTECT CL 在尼龍 66 上的防護效果最好，尼龍 6 整理需增大用量。特別保護次氯酸鈉(清潔劑和漂液)、過氧化苯甲酰及其它過氧化物。BAYPROTECT CL 可在染色後另外進行吸盡或軋蒸整理，如果與染色同浴加工，須先進行實驗。**

**要點：整理浴 PH 值不能高於 3.5。加工溫度和用量取決於纖維種類和加工方法。BAYPROTECT CL 不能和含金染料同浴使用。**

#### 吸盡法：

3~6% BAYPROTECT CL 在尼龍 66

4~9% BAYGARD CL 在尼龍 6

PH 值 < 3.5 檸檬酸調節

**65~98°C 處理 20 分鐘**

依次用溫水和冷水淋洗

#### 連續式加工(軋蒸法)：

如有可能，該產品可用噴灑法加工。不推薦使用軋吸法加工，容易形成霜面。

**BAYPROTECT CL 不能與陽離子染料(差異化染色)同浴使用，否則會形成沉澱。**

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

---

3~4% BAYPROTECT CL 在尼龍 66 織物上

4~9% BAYPROTECT CL 在尼龍 6 織物上

PH<3.5 檸檬酸調節

帶液率：300~500%

102°C汽蒸 1~3 分鐘

**為保證整理液的均一性，推薦使用增稠劑，如 Kelzan S(黃原膠)**

**警示：**

單寧酸的合成物對鹼劑敏感，其鹼降解產物會在處理地毯上形成黃色或棕色斑點。

為防止該現象發生，應**確保地毯絨毛一直處於酸性環境中**。應注意背膠的鹼性泳移或鹼性清潔劑。

**儲存：**

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射，本產品自出廠日起，保質期 18 個月，於密閉容器內。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。