

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155 (代表) FAX : 886-4-23507373
E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

酸性數碼印花前處理增深劑 TANA JET Wet A

規格：

化學基礎	：表面活性劑和消泡劑溶液
外觀	：透明無色液體
離子性	：非離子
密度(20°C)	：大約 0.98 g/cm ³
黏度(20°C)	：大約 50 mPa.s
PH 值(20°C)	：大約 8.0
穩定性	：耐 30 g/L 片城
溶解度	：TANA JET Wet A 在攪拌後能與水以任何比例相溶

特性：

TANA JET Wet A 具有下列特點：

1. 高濃度的增深劑。
2. 易生物降解且不含APEO。
3. 主要推薦使用在聚醯胺、真絲、羊毛及其混紡織物的酸性數碼印花上。
4. 增加深度和清晰度。

應用：

1. TANA JET Wet A 是聚醯胺、聚醯胺/氨綸、真絲、羊毛以及它們的混紡織物前處理的有效添加劑。
2. 通過添加TANA JET Wet A到前處理液中，印花色深會增加，特別是在黑色色光上。此外，還能讓印花輪廓清晰，減少墨水滲化。
3. 根據使用面料的不同，表現強度也會不同。

用量：

除此之外，用量也取決於以下因素，例如工藝流程、墨水和數碼印花機器。
常規要求是在酸性數碼印花前處理液中加入 2 - 10 g/l 的 TANA JET Wet A。

酸性墨水 (聚醯胺、真絲和羊毛):

10 - 20 g/L TANA JET M 4019 or

70 - 130 g/L TANA JET M 4003 or

6 - 12 g/L TANA JET A 4100

50 - 150 g/L 尿素或 TANA JET Fix U

10 - 60 g/L 硫酸銨

2 - 10 g/L TANA JET Wet A (增加清晰度和深度)

0 - 2 g/L TANACID NAC or 檸檬酸 (pH 穩定劑)

0 - 3 g/L TANA JET Air NF (消泡劑、除氣劑)

PH 3,5 - 5,0

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。TANATEX Chemicals 工廠交貨後能在密閉容器中儲存 12 個月，TANA JET Wet A 能冷凍儲存，但是要解凍後才能正常使用，使用前需攪拌均勻。。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁 (第一版 2020.06)