

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

地毯噴墨印花用滲透劑 TANASPERSE CJ

規格：

化學組成	：非離子表面活性劑的複配品
外觀	：澄清微黃液體
黏度(20°C)	：約 58 mPas
pH 值	：5.0~7.0
密度(20°C)	：1.0 g/cm ³
離子性	：非離子

特性：

TANASPERSE CJ 具有下列特性：

- 在噴墨印花過程中提高精煉潤濕性。
- 在蒸氣過程中作為泡沫調整劑，而提高勻染性和重現性。
- 易洗。
- 使顏料糊均勻。
- 使印花濃縮達到最佳程度的膨脹。

應用：

1. 通常在印花糊中加入 1~4 g/L TANASPERSE CJ 用以提高滲透精煉效果。
2. TANASPERSE CJ 有泡沫調節的功能，故可以防止過程中過多的泡沫影響勻染性。
3. TANASPERSE CJ 保證印花糊在準備過程中達到最佳的膨脹程度。
4. 參考配方

水	x g	黏度：350mPas (Haake VT02, Sp3)
染料	y g	pH：5.5~6.5
NOFOME 1125	1 g	
TANASPERSE CJ	1~4 g	
TANAPRINT ST 160 conc	5~16 g	
檸檬酸 1:2	0~2 g	
總計	1000 g	

儲存：

密封原裝桶儲放於陰涼乾燥處，保質期自生產日起 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。