

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

獨特耐久聚酯防火加工劑 FLAMEGARD PE Conc

規格:

化學成份	: 多元磷酸鹽水溶液
外觀	: 澄清至混濁液體
離子性	: 陰離子
密度(20°C)	: 約 1.10 g/cm ³
黏度(20°C)	: <100 mPa.s
PH 值(20°C)	: 5.7~7.8
溶解方式	: 易溶於軟水

特性:

FLAMEGARD PE Conc 是用於 BAYGARD SHIELD 汽車防污系統專用產品之一。FLAMEGARD PE Conc 是一支耐久阻燃整理劑，用於 100% 滌綸梭織、針織及無紡布。FLAMEGARD PE Conc 浸軋法應用於滌綸織物，經過高溫焙烘或其他方式的熱定型加工，可以滿足阻燃測試標準 DOCF 3 和 5-71(兒童睡衣)和 NPFA 701 包括初始和 50 次水洗的要求。它具有下列特點：

1. 高效防火。
2. 耐重覆水洗及乾洗。
3. 可以任意比例分散於水中。
4. 柔軟手感。

應用:

FLAMEGARD PE Conc 的用量從 50~200g/L 不等，具體用量根據織物的克重和前道加工過程殘留的化學物質而定。最好從 100g/L 起點試驗，根據防火測試改變用量。

FLAMEGARD PE Conc 浸軋後，熱固溫度一般要達到 170~200°C。

儲存:

本產品自出廠日起，保質期 12 個月，於密閉容器內。對霜凍和熱敏感，應儲存於 5~40°C，建議使用後立刻蓋上桶蓋，長時間打開桶蓋會導致產品變乾及造成產品污染。使用前需先攪拌。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。