

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

不含氟碳化合物的防水劑 BAYGARD WRS

規格：

組成	：	特殊 3D 聚合物的分散液
外觀	：	白色液體
黏度(20℃)	：	約 100 mPa.s
PH 值	：	3.0-5.5
密度(23℃)	：	約 1.0g/cm ³
離子性	：	陽離子
稀釋性	：	可輕易的與冷、微酸水溶液混合
穩定性	：	耐硬水鹽與弱酸，不耐鹼
整理後穩定性	：	優良水洗牢度，不耐乾洗

特性：

1. 賦予織物優秀的防水效果。
2. 柔軟與光滑手感。
3. 耐久性佳，尤其與增強劑共用。

應用：

應用於合成纖維及其與纖維素纖維的混紡織物。

使用方法：

1. 為達到最佳拒水效果，織物必須經過徹底的精練，因為再小量的親水性殘留物質都會對拒水性有負面影響。在使用 BAYGARD WRS 前，必須將所有機械用潤滑劑、紡絲油劑、漿料與其它不純物，以及前處理精練劑先完全清除。
2. BAYGARD WRS 對纖維的親和性較差，最好是以壓吸法進行整理加工。
3. 乾燥方法如下：
烘乾：溫度可按照一般針對纖維素纖維與人造纖維織物規定的溫度即可。
烘焙：與增強劑如 BAYGARD FBI 一起使用時，需要在 150℃ 以上烘焙與定型，烘焙時間與溫度因織物材質、重量與焙烘機種類而定，一般在 2 分~30 秒，150~170℃。
4. 浸軋工藝：所需使用量在於要求的效果與織物前處理的狀況而定。

合成纖維織物

醋酸 60%	：	1ml/l
BAYGARD WRS	：	30~60g/l
BAYGARD FBI	：	8~15g/l

合成纖維及其與纖維素纖維混紡織物

醋酸 60%	：	1ml/l
BAYGARD WRS	：	40~100g/l
BAYGARD FBI	：	10~15g/l

包裝：

150 公斤/桶

儲存：

1. 密閉容器內保存期限 12 個月。
2. 怕霜凍，結凍後不可使用。怕高溫，避免暴露於溫度高於 40℃ 的環境。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用的前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)