

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

水性塗層改性有機硅柔軟劑 EDOLAN XFM

規格:

化學成份	:改性有機硅微乳液
外觀	:白色粘液
離子性	:陽離子
密度(23°C)	:約 0.98g/cm ³
粘度	:約 1500mPa.s
PH (20°C) 值	:約 10
溶解性	:與水任意比混合
固體份	:43%

特性:

EDOLAN XFM 是一支尖端產品，可賦予織物高標準的手感和懸垂性。塗層後織物不舒適的硬挺感，在加入 EDOLAN XFM 後會得到相當大的改變。它具有下列特點：

1. 賦予織物非常豐滿的手感。
2. 聚乳液。
3. 不影響可縫紉性。
4. 低起泡性。

應用:

1. 建議使用 2-4 份的 EDOLAN XFM 于 100 份 EDOLAN 粘結劑中。
2. EDOLAN XFM 可直接加入塗層中，不需要特殊的環境。

儲存:

本產品自出廠日起，保質期 12 個月，於密閉容器內。對霜凍和熱敏感，應儲存於 5~40°C，建議使用後立刻蓋上桶蓋，長時間打開桶蓋會導致產品變乾及造成產品污染。使用前需先攪拌。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。