

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

柔軟平滑劑 PERSOFTAL PEN

規格：

化學成份	：聚乙炔衍生物之準備液
外觀	：黃色液體
離子性	：非離子
密度(23°C)	：1.0 g/cm ³
黏度(23°C)	：約 50 mPa.s
PH 值	：7.0~9.0
溶解性	：極易溶於冷水
穩定性	：耐硬水、酸、鹼、氯化鈉(至 100g/L)及硫酸鈉(至 40g/L)
整理後穩定性	：耐水洗與乾洗

特性：

PERSOFTAL PEN 是一種適合用於所有纖維種類梭織與針織物的柔軟平滑劑。它可與其它柔軟劑並用，也可作為添加劑使用於樹脂後處理之壓吸法。它具有下列特性：

1. 適用於所有纖維。
2. 只可使用於壓吸法。
3. 經後處理過的織物有高耐熱性。
4. 賦予極平滑的手感。
5. 改善縫紉性和加強針織物的彈性。
6. 經後處理過的織物耐水洗和乾洗。
7. 改善樹脂後處理織物的機械堅牢度。
8. 低泡性。

應用：

本產品不會降低經一浴法後處理與螢光增白或經後續處理後加白的纖維素纖維的白度。在貯存時，不會造成黃變或促使聚酯染色織物的熱遷移。

1. 若使用 PERSOFTAL PEN 於樹脂後處理，可改善織物之手感、縫紉性與機械性。
2. 由於其高耐熱性，PERSOFTAL PEN 可大大的降低廢氣排放量與染色機的污染。
3. PERSOFTAL PEN 可與其它柔軟劑並用以改善縫紉性。

用量：

壓吸法

PERSOFTAL PEN	：5~40 g/L
PH 值	：6~7(醋酸)

儲存：

本產品自出廠日起，保質期 24 個月，於密閉容器內。應儲存於 5~40°C 陰涼乾燥處，避免接觸溫度低於 0°C 以下的環境。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。