

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

用於纖維素纖維及其混紡織物的前處理與染色的 濕潤劑與消泡劑 ERKANTOL NR 01

規格:

化學成份	: 脂肪醇聚乙二醇醚
供應型態	: 無色液體
離子性	: 非離子
密度(室溫)	: 1.0 g/cm ³
粘度(23°C)	: 約 100 mPa.s
PH 值(23°C)	: 5.0~7.0
溶解方式	: 可以任何比例的水稀釋, 但須注意最低濃度為 1:3
穩定性	: 耐酸, 鹼與造成水質變硬的物質

特性:

ERKANTOL NR 01 是一極有效, 無泡沫的濕潤劑, 可使用於織物的前處理(退漿、沸處理、漂白)。在壓吸工藝中表現出極優的濕潤性與高帶液率, 就算是短時間的浸漬。其消泡性有助於 cheese 與經軸染色與前處理工藝。它具有下列特點:

1. 不含磷與溶劑。
2. 無泡沫。
3. 優良的消泡性, 適用於筒子紗染色。
4. 在低於 30 g/L 苛性鈉的鹼性環境中仍保持穩定。

應用:

推薦用量

前處理

0.5~2ml/L ERKANTOL NR 01 可與非離子表面活性劑如: DIADAVIN NSE 或 DIADAVIN UA 合并使用。使用於冷浸漬工藝如: 冷壓吸卷置漂白, 可添加 1~3ml/L ERKANTOL NR 01 與非離子表面活性劑一併使用。在筒子紗與經軸染色機上進行織物的前濕潤與消泡, 可添加 0.5~1ml/L ERKANTOL NR 01。

以直接與活性染料進纖維素纖維的染色

壓吸(冷壓吸卷置工藝)

2~3 ml/L ERKANTOL NR 01

溢流染色機

0.5~1 ml/L ERKANTOL NR 01

筒子紗與經軸染色機

0.3~0.5 ml/L ERKANTOL NR 01

儲存:

本產品自出廠日起 24 個月, 於密閉容器內。如遇低溫, 會增稠或固化, 經過加溫至室溫及攪拌後正常使用。

注意: 此為一指導性資料, 並不具有約束力, 我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試, 不要把它當做一種直接的替代品, 如此才能確保產品適合於指定的應用。