

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373  
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

## 水油兩用濕潤分散劑 ADD-6622

### 規格：

化學成份	：脂肪酸改性聚酯
外觀	：暗棕色液體
固成份	： <b>71±1%</b>
密度(20°C)	：1.00~1.03 g/cm <sup>3</sup>
色相	：最大 18
胺值	：20~30 mgKOH/g
酸值	：12~20 mgKOH/g
溶劑	：DBE

### 特性：

ADD-6622 在水性、溶劑型中穩定有機、無機顏料，此外它使通用色漿的極性成份用在非極性溶劑型塗料有更好相容性，結果如下：

1. **色漿的最大化色相發展。**
2. 較高顏料容量。
3. 在 Base paint 中，色漿的最理想化色相接受性。

### 應用：

1. **ADD-6622 並用 ADD-4590 適合於裝飾塗料的通用色漿配方。**
2. 在裝飾塗料中使用通用色漿，ADD-6622 加到 Base paint(水性和油性)能增進相容性和色相接受性。

ADD-6622 也是一種膨潤土(Bentonite)的活化劑和壓克力增稠劑的協同助劑。

### 用量：

通用色漿 ADD-6622 能在生產過程中任何步驟加入：

1. 對無機顏料量：5~10%
2. 對有機顏料量：10~20%
3. 對 Base paint：總量的 0.5~1.5%
4. 對膨潤土、增稠劑：活性物的 15~25%

### 包裝：

25KG/桶

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣，未開封的原裝桶，保質期 5 年。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁 (第一版 2015.07)