

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水油兩用平滑抗刮傷劑 ADD-3030

規格：

| | |
|---------|---------------------------|
| 化學成份 | ：有機改性矽氧烷溶液 |
| 外觀 | ：透明無色液體 |
| 固成份 | ：52% |
| 比重（20℃） | ：約 0.91 g/cm ³ |
| 溶劑 | ：異丁醇 |
| 閃火點 | ：27℃ |

特性：

1. ADD-3030 是一種矽利康助劑用來增進所有種類的工業塗料的表面性質。
2. 它減少表面張力提供較佳底材濕潤性。ADD-3030 增進平坦性和增加耐刮傷和摩擦阻力。

應用：

ADD-3030 用水性和溶劑型工業塗料的平滑和平坦劑。它增進平坦性和增加耐刮傷、摩擦阻力和抗貼黏（合）性。

ADD-3030 與寬廣範圍樹脂系統有很寬廣相容性。一個含有 ADD-3030 的應用塗膜，相對對火山口和針孔相對不敏感，即使在高濃度的助劑下。

ADD-3030 的特性和建議系統如下：

1. 對空乾性醇酸有成本效益的平滑和平坦劑。
2. 對 PU 系統（啞光和半平光）是非常有效的防凹穴劑。
3. 在所有溶劑型塗料系統，它防止 Benard cell。
4. 非常適合工業烤漆系統，烘烤溫度低於 170℃。

用量：

總配方量 0.1~1.0%

它能在生產過程任何步驟中加入，當在分散過程中加入，它加速濕潤性。

包裝：25KG

儲存：

儲存在 20℃ 以上陰涼乾燥處，在原裝桶內有 5 年。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁（第一版 2015.09）