

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

## 水油兩用含氟平滑濕潤劑 ADD-3034

### 規格：

組成	：含氟的有機改性矽氧烷
外觀	：透明液體
有效份	：52.5%
比重（20℃）	：約 0.98 g/cm <sup>3</sup>
溶劑	：Methoxy propanol
閃火點	：32℃

### 說明：

1. ADD-3034 是一種矽利康表面助劑，設計用來底材濕潤性，防止穴口和塗料的平坦性。
2. 由於氟碳改性，ADD-3034 有很低的表面張力和大多數塗料系統有極佳的相容性。用於水性、溶劑型工業塗料。

### 應用：

1. ADD-3034 在溶劑型和水溶性塗料，增進底材濕潤性和作為防穴口助劑。（PS：穴口時常由底材清洗不足夠或粉塵粒子及不相容物質所造成）。
2. ADD-3034 增進表面平順(smoothness)和滑度 (slip) 、防止浮色 (floating) ，藉著減少表面張力增進底材濕潤性的效益。在某些情況下導致泡沫穩定作用，因此在此種情況下同時並入一些消泡劑(抗泡劑)。
3. ADD-3034 能用於水性和溶劑型塗料，能在製造的任何步驟中加入，只要有足夠剪切力量確定助劑均勻的分佈(散)。當加入分散過程，它加速濕潤性。

### 用量：

總配方量的 0.05~0.5%。

### 包裝：

25KG

### 儲存：

應儲存在陰涼乾燥地方，未開封的原裝桶，保存期 5 年。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。