

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

## 油、水兩用平滑防貼黏劑 ADD-3035

### 規格：

組成	：有機改性矽氧烷(矽酮)溶液
外觀	：透明無色液體
有效成份	： <b>52.5%</b>
比重（20℃）	：約 1.00g/cm <sup>3</sup>
溶劑	： <b>Methoxy propanol</b>
閃火點	：32℃

### 說明：

1. ADD-3035 是一種矽利康表面助劑，特別設計用於不飽和聚酯(UPE)、UV 硬化和環氧樹脂。
2. 由於溶劑用 methoxy propanol，ADD-3035 特別適合水溶性塗料。

### 應用：

1. ADD-3035 減少表面張力，提供較佳底材濕潤性，同時表面滑度、抗刮傷性增加，以及增進防貼黏(合)性質，避免貝納爾旋窩 (Benard cells) 的形成以及增進平坦性和光澤。
2. ADD-3035 是耐水解性，比較到正常的聚二甲基矽氧烷助劑，特別在極佳系統提供較佳的相容性。在淋幕(curtain)塗裝應用時，幫助防止淋幕破裂 (rupture)。
3. ADD-3035 能用於水性和溶劑性塗料，能在製造的任何步驟中加入，只要有足夠剪切力量確定助劑均勻的分佈(散)。當加入分散過程，它加速濕潤性。

### 用量：

總配方的 0.1~0.5%

### 包裝：

25KG、180KG

### 儲存：

應儲存在陰涼乾燥地方，未開封的原裝桶，保存期 5 年。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁（第一版 2015.07）