

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水油兩用平滑抗刮傷防貼黏劑 ADD-3230

規格：

組成	：有機改性矽氧烷
外觀	：透明無色液體
有效成份	：>96.0%
比重（20℃）	：約 1.05g/cm ³
閃火點	：100℃

說明：

ADD-3230 是一種矽利康表面助劑用於所有溶劑型，無溶劑型（含 UV）和水溶性系統來增進表面性質。它特別用於要求無溶劑的助劑或要求特別溶劑使用的系統，ADD-3230 用於塗料和印刷油墨。

應用數據：

一、塗料：

ADD-3230 用於水性和溶劑型工業塗料，特別用在噴塗應用。給予下列效益：

1. 增進平坦性。
2. 增加耐刮傷性、耐磨損性。
3. 防止浮色。
4. 防貼黏(合)性。

用量：

總配方量的 0.05~0.15%，能在生產過程中任何步驟加入，在分散過程中加入，能加速濕潤性。

二、印刷油墨：

ADD-3230 在油墨和上光油(OPV)的空氣界面和底材是有效的,導致下列效益:

1. 增進底材濕潤性、平坦性。
2. 增進防貼黏(合)性。
3. 增加耐刮損性。

ADD-3230 和大部分的印刷油墨系統有很寬廣的相容性，應用的塗膜含有 ADD-3230 在高濃度(用量)時對針孔相對不敏感。和配方中大部分的極性物質有相容性，它能用於水性、油性和 UV 印刷油墨和上光油。

ADD-3230 在 NC 系統的凸版和凹版印刷油墨特別有效，在 UV 的凸版印刷油墨也有效。

用量：

總配方量的 0.05~0.15%，能在生產過程中任何步驟加入，在分散過程中加入，它加進顏料的濕潤性，應確定助劑有均勻的分佈(散)。

包裝：

25KG

儲存：

應儲存在陰涼乾燥地方，未開封的原裝桶，保存期 5 年。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁（第一版 2015.07）