

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155 (代表) FAX : 886-4-23507373
E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

水性聚酯樹脂 A-645GH, ACC-15GH

規格：

	A-645GH	ACC-15GH
外觀	: 淡青白色	: 淡青白色
有效份	: 30%	: 30%
黏度(25°C)	: <100 mPas	: <100 mPas
pH 值	: 5~7	: 5~7
離子性	: 陰離子	: 陰離子
溶解性	: 易分散於水	: 易分散於水
Tg	: 55°C	
酸價	: <5	

塗膜規格：

品名		A-645GH	ACC-15GH	備註
測試項目				
密著性		極佳	極佳	以膠帶剝離
光穿透率 / 霧度		89.2 / 2.1	89.3 / 2.2	未塗佈 PET 88.1 / 2.3
耐 溶 劑 性	水	極佳	極佳	以浸過測試 溶劑的棉棒 來回擦拭 10 回
	甲苯	極佳	良好	
	MEK	極佳	良好	
	EAC	極佳	良好	
	IPA	極佳	良好	

- 底材：PET，100µm
- 塗料樣品：①A-645GH ②ACC-15GH
- 塗佈方法：棒塗於 PET 膜上，以 120°C×1 分鐘乾燥。乾膜厚 0.9µm。

特性：

- 1.ACC-15GH 是一支高度耐溶劑的水性聚酯樹脂，ACC-15GH 的塗膜與 A-645GH 的塗膜具有相同耐溶劑性。ACC-15GH 對 PET 膜有極佳密著性。
- 2.具有下列特性：
 - 不搭配架橋劑也可提供耐溶劑、耐水性。
 - 對各種底材有極佳密著性，例如：原生 PET 膜。
 - 環境友善的水性分散液。

儲存：

密封原裝桶儲放於陰涼乾燥處，保質期自出貨後 3 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。