

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水性聚酯樹脂 ACC-11F, ACC-11F-28

規格：

	ACC-11F	ACC-11F-28
外觀	: 淡青白色	: 淡黃白色
有效份	: 15%	: 28%
黏度(25°C)	: <100 mPas	: <100 mPas
pH 值	: 5~7	: 5~7
離子性	: 陰離子	: 陰離子
溶解性	: 可分散於水	: 可分散於水

塗膜規格：

品名 測試項目	ACC-11F	ACC-11F-28	備註
密著性	極佳	極佳	以膠帶剝離
光穿透率/霧度	89.2 / 2.1	89.2 / 2.2	未塗佈 PET 88.1 / 2.3
鉛筆硬度	B	B	JIS K 5600-5-4

- 底材：PET，100µm
- 塗料樣品：①ACC-11F ②以水(軟水)稀釋 ACC-11F-28 至 15%
- 塗佈方法：棒塗於 PET 膜上，以 110°C×3 分鐘乾燥。乾膜厚 0.9µm。

特性：

1. ACC-11F-28 是 ACC-11F 的高濃度版，兩者的塗料性質相同，皆對 PET 膜有極佳密著性。
2. 具有下列特性：
 - 環境友善的水性分散液。
 - 對 PET 有極佳密著性。
 - 與多種面漆有極佳密著性。
 - 高透明性塗膜。
 - 可調整濃度的水可稀釋塗料。

儲存：

密封原裝桶儲放於陰涼乾燥處，保質期自出貨後 3 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。