

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性聚酯-壓克力樹脂分散液 ACC-876P

規格：

外觀	：淺藍白色液體
固含量	：25±1%
黏度	：<100mPas
pH 值	：6~8
離子性	：陰離子
溶劑	：8% BG
玻璃轉化溫度(Tg)	：55°C

特性：

- 1.ACC-876P 為聚酯-丙烯酸樹脂的複合型水分散液，針對塑膠薄膜等的表面改性而開發，對聚酯(PET)、丙烯酸(PMMA/PAN)、ABS、硬質 PVC 有特別優異的附著性。藉由熱整理可提供具有優異耐水性的皮膜。
- 2.ACC-876P 具有下列特性：
 - 形成具有耐水性的透明皮膜。
 - 對於各種底材都有優異的附著性。

應用：

- 1.ACC-876P 可應用於壓克力打底劑 AC、各種黏合劑、樹脂改性劑、纖維整理劑等。
- 2.建議使用去離子水開稀 ACC-876P。
- 3.建議預先確認與欲搭配助劑的相容性，尤其需注意添加無機鹽或陽離子類助劑是否出現凝聚現象。

包裝：

18kg/桶。

儲存：

密封原裝桶需儲放於陰涼乾燥處。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。