

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155(代表) FAX : 886-4-23507373  
E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

## 促進可印刷性的底漆 MYX-2229, ACC-353EX

### 規格：

	MYX-2229	ACC-353EX
外觀	: 淡黃白色液體	: 淡藍白色液體
固含量	: 約 19%	: 約 20%
黏度(25°C)	: <100 mPas	: 20~200 mPas
pH 值	: 約 9	: 4.0~7.0

### 特性：

將 MYX-2229 與 ACC-353EX 併用，具有以下特性：

- 對各種墨水有極佳密著性。
- 塗料成膜有滑順表面，將回黏性降至最小。
- 塗膜有極佳透明性。

### 應用：

1. 將 MYX-2229 與 ACC-353EX 以 65 / 35(重量比)併用，乾膜厚  $1\mu\text{m}/\text{m}^2$ ，以 100~120°C 烘乾。
2. 若有濕潤問題，可用乙醇/水=1/1 溶液做為開稀液來改善。

### 儲存：

密封原裝桶儲放於陰涼乾燥處，保質期自出貨後 3 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。