

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373

E-mail: anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

抗閃銹助劑 ASCOTRAN H18

規格：

化學組成	: 有機酸鹽及亞硝酸鈉
外觀	: 淡黃色透明液體
黏度(20°C)	: <30cps
pH 值(20°C)	: 7.0±0.3
密度(20°C)	: 1.11±0.02
VOC	: 0%
凝固點	: <0°C

溶解性：

水	: 可混溶	IPA	: 不可混溶	BG	: 可混溶	MEK	: 不可混溶
乙醇	: 可混溶	乙二醇	: 可混溶	DPM	: 可混溶至 2%		

特性：

ASCOTRAN H18 是一支適用於所有水性塗料的即用型液體抗閃銹助劑，也可作為金屬包裝保護的銹蝕抑制劑。具有下列特性：

- 即用型水性液體。
- 無 VOC。
- 不會導致塗料對水變得敏感。
- 可用於鐵及鍍鋅鋼板底材。
- 與各種載體可相容(壓克力、苯乙烯壓克力、環氧、PU、醇酸)。

應用：

- 1.ASCOTRAN H18 可用於所有水性塗料，**中性或鹼性**，應用包含工業用、專業用或 DIY 用，例如以下：
 - 漆。
 - 厚塗塗料。
 - 光油。
 - 著色劑。
 - 膠泥。
 - 膠水。
- 2.ASCOTRAN H18 可添加於任何製程階段，也可用於後添加。
- 3.若用於 2K 系統，大部分實例是將 ASCOTRAN H18 添加於樹脂中(以預測試為準)。
- 4.建議添加量：
 - a.去脂、無銹蝕、有無噴砂的鋼板：0.1~0.3%。
 - (塗料配方總重) b.鑄鐵或銹蝕底材：0.5~1.5%。
 - c.包裝保護：0.3~1.5%。

若是用於嚴苛的環境濕度條件，則可將上述添加量提高。

包裝： 30kg/桶、200kg/桶、1000kg/桶。

儲存： 避免陽光直射。儲放較長時間，顏色可能變深，但不影響其性能。密封原裝桶儲放於 0~30°C，保質期自生產日起 24 個月。