

# 安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373  
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

## 無氣味抗閃銹助劑 ASCOTRAN-H20

### 規格：

化學組成	: 無機酸鹽和亞硝酸鈉組合而成的水性製備品
外觀	: 微黃透明液體
黏度(20°C)	: <30 cps
密度(20°C)	: 1.17±0.02
pH 值(20°C)	: 7.3±0.3
凝固點	: <0°C
VOC 含量	: 0%

### 溶解性(5%)：

水	: 可溶	乙二醇(MEG)	: 可溶
乙醇	: 不可溶	乙二醇單丁醚(BG)	: 可溶
異丙醇(IPA)	: 不可溶	甲乙酮(MEK)	: 不可溶

### 特性：

ASCOTRAN-H20 是一支適用於任何水性塗料、即用型的液態抗閃銹助劑，也可作為金屬包裝保護的防銹劑，具有下列特性：

1. 即用型液體助劑。
2. 不含 VOC。
3. 添加入塗料後不會引起水敏感性。
4. 可用於鐵材和鍍鋅鋼板等底材。
5. 與廣泛種類的樹脂有相容性(例如：壓克力、苯乙烯-壓克力、環氧、PU、醇酸等)。

### 應用：

ASCOTRAN-H20 適用於任何種類的水性漆、塗料，包含中性或鹼性、工業用、專業用或 DIY 用等類型，下列為列舉可應用的範疇：

1. 油漆。
2. 厚膜塗料。
3. 清漆。
4. 著色劑。
5. 瑪締脂(Mastics)。
6. 膠。

### 建議使用方法：

1. 可在製造任何階段中加入，也可作後添加。
2. 在 2K 系統：在大多數形況下應該加到樹脂部分(須事先測試)。
3. 建議添加量：對塗料總重量計
  - 脫脂鋼板，無銹蝕的噴砂件：建議添加 0.1~0.3%。
  - 鑄鐵、銹蝕底材：建議添加 0.5~1.5%。
  - 包裝保護作用：建議添加 0.3~1.5%。當塗料應用在大氣濕度嚴苛條件時，以上所建議的添加量須在增加。

### 包裝：

30kg/塑膠桶、200kg/鐵桶

### 儲存：

須儲放在溫度 0~30°C 的環境下。避免陽光直射。密封原裝桶保質期自生產日起 24 個月。儲放時間較長時，產品顏色可能會變深，但不影響其性能。