

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

建築及 DIY 塗料用抗閃銹劑 ASCOTRAN HPB

規格：

化學組成	：有機酸鹽水性製備液
外觀	：淺黃色透明液體
黏度(20°C)	：38±5 cps
pH 值(20°C)	： 8.0±0.3
密度(20°C)	：1.12±0.02
凝固點	：< -10°C
閃火點	：約 75°C
VOC 含量	：0 %

溶解性：

純水	：可溶	乙醇	：可溶	異丙醇	：不可溶	乙二醇	：可溶
丁二醇	：可溶	DPM	：可溶	MEK	：不可溶		

特性：

- 1.ASCOTRAN HPB 是一支適用於各種水性塗料的即用型液體抗閃銹劑。
- 2.ASCOTRAN HPB 可作為疏水助劑，在極端的環境濕度條件下保護幾乎乾燥的薄膜。
- 3.ASCOTRAN HPB 可作為金屬包裝保護的銹蝕抑制劑。
- 4.ASCOTRAN HPB 具有下列特性：
 - 即用型。
 - 無 VOC。
 - 不會導致塗料對水的敏感性。
 - 可用於成品塗料。
 - 可用於鐵和鍍鋅鋼板底材。
 - 與各式載體可相容(壓克力、苯乙烯壓克力、環氧、PU、醇酸等)。

應用：

ASCOTRAN HPB 可用於任何種類的水性塗料，中性或鹼性、工業用或專業用或 DIY 用皆可，應用領域如下：

- 塗料
- 厚塗塗料
- 光油
- 著色
- 膠泥(mastics)
- 膠(glue)

建議操作及添加量：

- 1.可添加於任何加工步驟。
- 2.可用於後添加。
- 3.若應用於 2K 系統：多數應添加於樹脂部分(須預先測試來確認)。
- 4.建議添加量：
 - a.無鏽蝕、經砂磨或未砂磨的去脂底材—建議 0.3~0.6%。
 - b.鑄鐵或鏽蝕底材或焊接部分—建議 0.5~2.0%。
 - c.包裝保護—建議 0.3~1.5%。

當塗料是用於極端的環境濕度條件時，上述添加量可適時增加。

包裝：30kg/桶、200kg/桶、1000kg/桶

儲存：避免陽光直射。密封原裝桶儲放於 0~30°C，保質期自生產日起 24 個月。隨著時間，產品的顏色可能變深，但不影響其性能。