

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373  
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

## 溶劑型銹蝕抑制劑 ASCOTRAN L13

### 規格：

外觀	: 黃色至琥珀色液體
黏度(20°C)	: 120±20 cps
密度(20°C)	: 0.95±0.02
凝固點	: <-5°C
閃火點	: 約 75°C

### 溶解性：

水	: 不可溶	醇類	: 可溶	二醇類	: 可溶
碳氫溶劑	: 可溶	礦油精	: 可溶		

### 特性：

- 1.ASCOTRAN L13 是一支溶劑型有機濃縮物鏽蝕抑制劑，適用鐵及非鐵金屬。
- 2.可完全替代用於金屬設備、組件之室內保護的油類抑制劑。
- 3.添加於金屬加工液中，也可在短期或長期浸泡中保護金屬。
- 4.ASCOTRAN L13 具有下列特性：
  - 與碳氫型去脂劑可相容。
  - 避免鋼的閃銹。
  - 保護鐵及非鐵金屬。
  - 不含重金屬。
  - 在金屬表面形成疏水膜，可再塗佈上傳統塗料系統。
  - 不含硼、磷酸鹽、鉬酸鹽、矽酸鹽或亞硝酸鹽。

[註]: 無導電性。

### 應用：

- 1.ASCOTRAN L13 主要可用於金屬在運輸或室內存儲時的暫時性保護，及長期接觸到靜電銹蝕液體的金屬設備：去脂浴、剝離操作等等。
- 2.ASCOTRAN L13 也可用於金屬加工過程的銹蝕抑制劑，例如金屬加工液、去脂劑、剝離、研磨液、拋光液、清洗劑等。還可作為油性蠟、油脂、填縫劑和膠的疏水助劑。

### 建議操作方法：

- 1.暫時性保護：ASCOTRAN L13 在以溶劑稀釋或加入最終金屬加工浴(去脂劑、沖洗槽)之後，可用噴塗、浸塗來操作。取決於所要求的保護時效，建議添加量為 2~10%。
- 2.其他應用：將 ASCOTRAN L13 混合入銹蝕性液體，建議添加量為 0.3~1%，取決於液體性質及所要保護的金屬。

包裝：30kg/桶、200kg/桶。

儲存：避免陽光直射。密封原裝桶儲放於-5~30°C，保質期自生產日起 24 個月。隨著時間存放，本品的顏色可能變深，但不影響其品質。