

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

金屬加工液用多種金屬用防鏽劑 ASCOTRAN L16

規格：

化學組成	：有機酸鹽的水性製備液
外觀	：黃色至琥珀色透明液體
黏度(20°C)	：3200±100 cPs
pH 值(20°C)	：7.6±0.3
密度(20°C)	：1.15±0.02
凝固點	：<-5°C
溶解性	：可溶於水和乙二醇(MEG)，不可溶於醇類

特性：

- 1.ASCOTRAN L16 是一支即用型、液態、水可溶的銹蝕抑制劑，適用於接觸中性至鹼性水溶液的鐵類及非鐵類金屬。
- 2.ASCOTRAN L16 具有以下特性：
 - 水溶性液體。
 - 對接觸鹼性溶液的鋁及其合金提供高保護性。
 - 防止鋼鐵發生閃銹。
 - 有效保護銅及其合金。
 - 提供額外的潤滑性。
 - 不可燃性。
 - 無 VOC。
 - 不含硼、磷酸鹽、鉬酸鹽、矽酸鹽或亞硝酸鹽。
 - 部分由生質材料組成。

應用：

- 1.ASCOTRAN L16 主要應用包含：
 - 中性或鹼性金屬清洗劑或脫脂劑。
 - 金屬加工過程的水可溶潤滑劑、切削油或研磨液。
- 2.可直接添加到待處理的溶液中，不須任何預混合或中和步驟。
- 3.適合的 pH 值範圍為 6.5~11。
- 4.建議添加量為 0.5~2%，取決於溶液的 pH 值和性質。

包裝：

30kg/桶、200kg/桶、1000kg/桶。

儲存：

避免陽光直射。密封原裝桶儲放於陰涼乾燥、溫度-5~30°C 環境，保質期自生產日起 2 年。隨著存放時間較長，本品顏色可能變深，但不影響其物性。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁 (第一版 2022.12)