

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373  
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

## 金屬加工液用多金屬銹蝕抑制劑 ASCOTRAN L44

### 規格：

外觀	：黃色至琥珀色透明液體
黏度(20°C)	：600±50cps
<b>pH 值(20°C)</b>	<b>：8.8±0.3</b>
密度(20°C)	：1.12±0.02
凝固點	：<-5°C
溶解性-水/醇類/二醇類	：可混溶

### 特性：

1.ASCOTRAN L44 是一支即用型、液態、水可溶的銹蝕抑制劑，適用於接觸中性至鹼性水溶液的鐵類及非鐵類金屬。

2.ASCOTRAN L44 具有以下特性：

- 水溶性液體。
- 對接觸鹼性溶液的鋁及其合金提供高保護性。
- 防止鋼鐵發生閃銹。
- 有效保護銅及其合金。
- 提供額外的潤滑性。
- 不可燃性。
- 無 VOC。
- 不含硼、磷酸鹽、鉬酸鹽、矽酸鹽或亞硝酸鹽。
- 部分由生質基產品組成。

### 應用：

1.ASCOTRAN L44 主要應用包含：

- 中性或鹼性金屬清洗劑或脫脂劑。
- 金屬加工過程的水可溶潤滑劑、切削油或研磨液。

2.可直接添加到待處理的溶液中，不須任何預混合或中和步驟。

3.適合的 pH 值範圍為 6.5~12。

4.建議添加量為 0.5~2%，取決於溶液的 pH 值和性質。

### 包裝：

30kg/桶、200kg/桶。

### 儲存：

避免陽光直射。理想溫度條件為-5~30°C。密封原裝桶存放適當，保質期自生產日起 2 年。隨著時間，本品外觀可能變深，但不影響其性能。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。