

通用、混合快乾 2K-PU 硬化劑

A.一般通用硬化劑：

品名	固體份 (%)	黏度 (cps)	NCO (%)	溶劑	特性及應用
SC-60	60±2	200~400	10.7±0.5	EAC/甲苯	具有高固成份，用於木器、金屬塗裝用，乾燥速度快。
SC-7533	63~67	900~2000	9.8~10.5	EAC/甲苯	具有硬度高、耐化性佳，用於木器的二液型底漆、面漆等，具有易砂磨的特性。

B.混合快乾硬化劑：

品名	固體份 (%)	黏度 (cps)	NCO (%)	溶劑	特性及應用
SC-7554TM	52~56	50~500	8.6~9.6	EAC	具有乾燥速度快、相容性佳，用於木器、金屬塗料用。
SC-6051CLT	56±2	400±200	9±0.5	EAC/BAC	用於木器、金屬塗裝用，乾燥速度快。
SC-7559TM	58±2	1300±500	9.1±0.5	EAC/BAC	具有乾燥速度快、相容性佳，用於木器、金屬塗料用。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。