

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

水性樹脂 Q & A

1. 問:何種水性樹脂用於戶外木材底材(小木屋), 具有良好耐候性?

答:建議用 U-325 或 U-800 搭配水性亞克力樹脂 AC2538。因 U-325, U-800 有很好之耐黃變性, 但對木材之濕附著力較差, 而 AC2538 有很好的濕附著性, 耐黃變性也很好, 而且價格也比較經濟便宜, 混合比例: U-325(或 U-800)15~25%, AC2538 約 75~85%。

2. 問:何種水性樹脂適用於(aersol)噴霧罐?

答:建議使用 UC-80 或 AC2514。

3. 問:何種水性樹脂對真空電鍍後之 TPU 膜表面有良好之附著力與光澤?

答:水性樹脂 APU1014, 對真空電鍍膜有良好密著性與光澤、撓曲性也很好。

4. 問:何種產品用於超級纖維(Super-fiber)之浸塗(dipping)而能具有很柔軟的手感與彈性?

答:水性樹脂 CUR-21 與 U210 用於 Super fiber 之浸塗, 而能擁有很柔軟手感與彈性。