

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

## 一、印花貼合

| 品名    | 固型份 (%) | 黏度 (cps)  | PH 值 | 100%模量 (kg/cm <sup>2</sup> ) | 延伸率 (%) | 抗張強度 (kg/cm <sup>2</sup> ) | 特性及應用   |
|-------|---------|-----------|------|------------------------------|---------|----------------------------|---|
| U4437 | 37±1    | <200      | 8±1  | 22±6                         | >600    | >200                       | 是一種耐水洗、耐水解、高密著、高彈性、高拉力的水性 PU 樹脂，主要用於各種布料(尼龍布、伸縮布、牛仔布、撥水布)印花及皮革的塗層、印刷或貼合加工。  |
| U4439 | 38±2    | <200      | 8±1  | 15±5                         | >600    | >200                       | 是一種軟質、耐水洗、耐水解高拉力之彈性水性 PU 樹脂，其無錫、無溶劑之特色符合 NIKE 在禁用化學物質 (RSL 及 TSL) 上之規定，主要用於各種布料，尤其是尼龍、撥水尼龍、伸縮或牛仔布之印花、固砂、金蔥或海棉之熱壓貼合加工，或織物用熱轉印膠。  |
| U2423 | 38±2    | <200      | 8±1  | 22±6                         | >500    | >250                       | 是一種主體含 PC(聚碳酸酯)系的軟質耐水解型的水性 PU 樹脂，主要的特色是:高透明度、高光澤、耐水洗、耐 UV 黃變性、耐撓曲性。最適合應用在鞋漆、鞋材油墨或其他要求高功能性的油墨及噴漆。耐 jungle test 後，有 10 萬次耐曲折性。耐高溫水洗、高固色性有防燙金回黏，耐磨耗、耐溶劑性、耐 UV。鞋材油墨、噴漆、布類高檔印花，高功能性膠漿、噴金蔥、胸罩貼合膠。 |
| U2821 | 35±1    | <200      | 8±1  | 36±6                         | >550    | >250                       | 是一種中軟質、不黃變的 100%全環保型聚醚水性 PU 樹脂，室溫成膜平坦高光透明而完整、無裂痕、無鬆紋，而其優異的耐水解、耐撓曲、耐 UV 黃變、抗回黏、水洗後不失光...等物性，都能通過真皮塗層的各種要求。對真皮密著性佳，壓花不回黏、手感柔軟、彈性佳。應用於真皮的中底塗及面塗，也可應用於合成皮革、鞋材、或其它彈性體的塗飾。可用於印花蓋面金蔥、印金蔥、倒貼金蔥。     |
| U7508 | 50±2    | <500      | 8±1  | 12±5                         | >700    | >80                        | 不黃變型的水性 PU 樹脂，具有手感極軟、不回黏，彈性好、拉力佳，而且十分耐水洗。適合用於伸縮布或尼龍布的全面塗層、或其彈透及彈白印花。  |
| U7506 | 50±2    | <500      | 8±1  | 6±3                          | >1000   | >50                        | 純聚醚類、不黃變型的水性 PU 樹脂，具有超軟的手感，延伸性高、回彈性、拉力佳、耐水洗。泳衣、潛水衣用伸縮布或萊卡布的彈透及彈白印花膠漿和布貼布或不織布貼泡綿用膠。  |
| U7529 | 50±2    | <500      | 8±1  | 22±6                         | >600    | >200                       | 純聚醚高固份不黃變型的水性 PU 樹脂，它具有優良的伸縮彈性、高拉力、耐水洗(>20 次)、成膜透明度佳等特性。用於各種布料，尤其是尼龍、聚酯、伸縮布或牛仔布的印花、上色、固紗、金蔥、植絨或貼合加工，又因其高固型份，也適用於厚版立體印花、機印印花及 PET 轉印油墨(燙畫)，以及機械發泡塗料。   |
| U7026 | 60±2    | 1000~1800 | 8±1  | 22±6                         | >600    | >200                       | 純聚醚類、不黃變的水性 PU 樹脂，它具有優良的伸縮彈性、拉力高而耐水洗、成膜透明度亦佳。可應用於各種布料，尤其是尼龍、聚酯、伸縮布或牛仔布的印花、上色、固紗、金蔥、植絨或貼合加工，又因其高固型份，也特別適合用於：厚版立體印花、機印印花及 PET 轉印油墨(燙畫)，以及機械發泡塗料。椰皮用面料。  |

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共2頁 (第六版 2020.07)

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

|       |      |           |     |      |      |      |   |
|-------|------|-----------|-----|------|------|------|---|
| U2809 | 50±2 | <500      | 8±1 | 20±6 | >550 | >200 | 是一種 PC(polycarbonate)為主體、高固型份、耐撓曲、耐水洗的不黃變型水性 PU 樹脂，有耐高溫水洗、耐磨、耐曲折性，以及耐候、耐溶劑性。用於各種要求高耐撓曲性的鞋材、皮革用印刷油墨或要求高耐水洗性的織物用塗層及印花塗料，以及防燙金轉印和機械發泡塗料。                             |
| U7126 | 60±2 | 1000~1800 | 8±1 | 20±6 | >550 | >200 | 聚醚與 PC 混合、不黃變的水性 PU 樹脂，它具有優良的伸縮彈性及拉力、耐水洗、耐溶劑、耐磨、耐曲折性(30 萬次)，以及耐候性。可應用於各種布料，尤其是尼龍、聚酯、伸縮布或牛仔布的印花、上色、固紗、金蔥、植絨或貼合加工，也特別適合用於：厚版立體印花、機印印花及 PET 轉印油墨(燙畫)，以及防燙金轉印和機械發泡塗料。 |