

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373

E-mail: anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

皮革塗飾用蠟

提供熔點在 70~320°C 的各種熔點的蠟微粉，可提供硬度在針入度 0.5~15 之間的各種硬度和手感的蠟微粉，以及各種不同效果的蠟微粉，例如：擦焦、焦黑、水洗變白、濕滑、乾滑、油滑，以及拋光、拋焦、變深。

型號	產品名稱	作用	平均粒徑 um(Dv50)	滴熔 點°C	用量 (%)
MC-1061	拋光蠟	光澤自然， 拋光、擦焦、燙焦效果，水性體系可用，UV ink 可用。	6	86	2~8
MM-2051	啞光透明蠟	熱壓透明度好， 啞光效果，抗劃傷性，爽滑性，水性體系可用。	7~8	95~100	2~8
OPE-6050	拋光蠟	亮度高， 鏡面效果，硬度高、耐磨性好，部分替代巴西棕櫚臘，水性體系	6~7	80	2~8
WAX-1041	油滑感臘	油滑手感、穩定性好 不易沉澱、柔軟手感、光澤好、透明性好。	6~7	70~78	2~8
WAX-1141	濕滑感臘	柔軟濕滑真皮手感，透明性好，光澤好，水性體系可用。	5~6	82	2~8
WAX-1241	應力變色蠟	環保應力變色， 柔軟手感，光澤好，耐高溫，水性體系可用。	5~6	180	5~15
WAX-1541	水洗壓變蠟	粒徑均勻， 水洗變白效果，變色效果明顯。柔軟手感，光澤好。	5~6	260	5~15
WAX-1261	水性耐磨防黏臘	提升革表面的防黏連性，耐磨性能優異，良好光澤，溶劑體系也可用。	6	137	2~8
WAX-2261	水性抗劃傷消光臘	消光、改善抗劃傷性、抗黏連性、耐磨效果好，可以提升水性革表面的	6~7	160	2~8
WAX-3641	應力變色蠟	應力變色，生成壓變風格， 耐高溫。	5~6	200	5~15
WAX-5051	拋焦變色蠟	拋焦效果明顯，變色效果均勻， 高硬度。	6	163	5~20
WAX-5241	變色蠟	用於 人造革表面變色處理用 ，粒徑均勻、容易分散， 變色效果較強。	5~6	125	5~15
WAX-6051	高溫擦焦臘	拋焦效果明顯，變色效果均勻。 耐高溫。	4~5	325	5~20
WAX-6241	拋焦變色蠟	用於 人造革表面變色處理用 ，容易分散，變色效果較弱。	10	140	5~15
WAX-7050	拋光蠟	易拋光、光澤好， 鏡面效果，硬度高，用於拋焦、擦焦、燙焦的焦黑效果，水性體系可用。	6~7	80~86	2~8
WAX-8241	水性應力變色臘	液體，添加方便，變色效果明顯。有拋焦效果，手感柔和， 消光劑作用也可做為拋焦。	固含量 30%	140	15~40
PA-3425	應力變色蠟	具有高的細度，較高的熔點，抗黏連性能。可提供非常好的應力變色效果，並可作為拋焦的主要材料， 手感滑爽。	4~5	140	5~20

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)