

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373

E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

## 水性合成革、上光油、油漆、油墨用蠟乳液、蠟粉資訊

### 水性蠟乳液：

品名	蠟種類	固體份(%)	熔點(°C)	特性及應用
WPE-4645	PE	55	-	透明度強、消光強、手感好、抗刮好，顯著提高耐擦洗性能。
WPE-4855	PE	38	-	抗刮性極佳，不消光、高滑，提高耐擦洗性能，良好的抗回黏和疏水荷葉效果。
WPE-6552	PE	35	-	高密度 PE 蠟，抗刮好、不消光、滑爽，提高耐擦洗，良好的抗回黏和疏水荷葉效果。
WPE-9015	PE	50	110	在水性皮革塗飾劑中有非常好的耐磨擦、抗黏污及蠟感，在水性塗料中抗劃傷、消光及耐磨擦。
WPE-9108	PE	50	115~120	提高墨層的耐磨性，保持光澤、抗劃傷、滑爽手感，皮革塗飾增加皮革的蠟感和耐磨性，防止塗層遇熱發黏。
WPP-4742	PP	>35	-	止滑，減少磨擦系數，耐磨好，對光澤影響小。
WOPE-1036	OPE	35	127	用於高光透明度要求較高的塗層改善柔軟手感、提高耐磨擦、抗刮傷性能。皮革塗飾中增加皮革的蠟感、光亮性，防止塗層遇熱發黏。
WOPE-9011	OPE	60	115~120	在水性塗料和水性油墨中有卓越的耐磨性、抗刮傷性、耐黏污性及平滑手感，在水性皮革塗飾劑中有非常好的耐磨擦、抗黏污及蠟感。
WOPE-9101	OPE	30	140	手感柔和，作消光劑和手感劑，有抗黏連作用。
WOPE-9102	OPE	36	115	增加皮革的蠟感、光亮性，耐磨效果優秀，防止塗層遇熱發黏。
WAB-4952	-	35	-	非硅類，優秀的抗回黏能力，不易降低光澤(對光澤影響小)，相容性好。
WAX-9105	-	25	80	蠟感強烈，在水性塗飾劑中是優異的手感劑，可輔助消光、抗黏連及良好防水性。
WC-9011	巴西蠟	30	82	成膜透明度好、耐磨擦、抗劃傷、易拋光，爽滑、柔軟手感，增加皮革的蠟感和光亮性，防止塗層遇熱發黏。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共2頁 (第二版 2019.06)

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

## 水性微粉蠟粉：

品名	蠟種類	熔點 (°C)	粒徑 (um)	酸值	特性及應用
PE-4652W	PE	110	4~5	12~15	優異的抗擦傷性、抗劃痕性，改善爽滑性手感平滑，有點消光，降低表面動態、靜態摩擦系數和套色印刷時的抗黏性。
PE-9511W	PE	110	6	-	提供抗黏連、抗劃傷、耐黏污、耐磨擦，平滑柔和手感。更好疏水性，良好的硬度及消光效果。
PTFE-9155W	PTFE	320	5	-	優異的耐磨性和抗劃傷性、滑動性，易分散、手感爽滑，常用於水性工業漆、水性皮革等塗料，起到優越的耐磨和抗黏連。
OPE-9841W	OPE	127	5~15	-	具有高的硬度，高的熔點，良好的光澤，對水性體系和溶劑體系都具備親和性，適用於各種水性，溶劑型油墨塗料。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。