

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

---

## TPU 材質真空蒸鍍用底油、面塗資料

### 1. 底塗用 TPU 1790：

直接噴塗在 TPU 上，膜厚約 20 $\mu$ m，預烘烤溫度：50~60°Cx4~5 分鐘，UV 燈照射，曝光能量 500~600 焦耳。

### 2. 面塗用 TPU 1710：

噴塗在真空蒸鍍面上，膜厚約 10~15 $\mu$ m，預烘烤溫度：50~60°Cx4~5 分鐘，UV 燈照射，曝光能量 600~700 焦耳。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。